

LOBADUR® WS SportFinish

Jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi s vynikající odolností.

Číslo výrobku:	11560	2004/42/CE
Stupeň lesku:	Pololesklý (40°)	EU limit pro produkty kategorie A/i: 140g/l
Balení:	10 l	(2007/2010)
GIS kód:	W3+ (Náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617)	Obsahuje max. 105 g/l VOC látek
Obsah pevných látek:	35 ± 1%	
Viskozita DIN 4:	23 ± 1s	

Oblast použití: Sportovní dřevěné podlahy vysokou zátěží.
Koeficient smyku pro LOBADUR WS SportFinish v kombinaci s LOBA® SportCare vyhovuje požadavkům pro sportovní povrchy dle normy DIN 18032.

Ostatní upozornění:

- Materiál před použitím dobře protřepejte.
- Nevylévejte lak přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL se sáčkem.

Pokyny na zpracování:

1. Na připravený podklad aplikujeme základní lak LOBADUR WS SportPrimer nebo LOBADUR WS Exotengrund.
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. První vrstva vrchního laku LOBADUR® WS SportFinish – nános válečkem
4. Schnutí
5. Lehké mezibroušení
6. Vyznačení hřiště lajnovacími barvami LOBADUR WS SportColor
7. Druhá vrstva vrchního laku LOBADUR® WS SportFinish – nános válečkem

Doporučené základní laky:

Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny):

- LOBADUR® WS Exotengrund

Se schopností minimalizovat slepování bočních hran:

- LOBADUR® WS Sportprimer

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Microfaser 100 - 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 ml/m² až 120 ml/m²; výtlačnost 1l = 8 - 10 m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do +25°C.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Revize: 02.08.2007 DK

Překlad: 04.01.2008 LK