

LOBADUR® WS SportPrimer

Základní vodní lak na polyuretan-akrylové bázi pro parkety a dřevěné podlahy

Číslo výrobku:	11045	2004/42/CE
Stupeň lesku:	Odpadá	EU limit pro produkty kategorie A/i: 140g/l
Balení:	10 l	(2007/2010)
GIS kód:	W3+ (Náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617)	Obsahuje max. 75g/l VOC látek
Obsah pevných látek:	30 ± 1%	
Viskozita DIN 4:	18 ± 1s	

Oblast použití: Vhodný pro sportovní dřevěné podlahy z evropských dřevin v kombinaci s vrchními laky LOBADUR® WS SportFinish nebo LOBADUR® WS 2K SportExtreme.
Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora.
Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran.
Nanášá se ve slabé vrstvě. Je bez obsahu NMP.

Pokyny na zpracování:

- Velmi dobře protřepejte.
- Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené z různobarevných typů a barevnosti dřevin musí být aplikace LOBADUR® WS SportPrimer prováděna válečkem.

Doporučený postup pro parketové sportovní podlahy:

1. Připravte povrch a aplikujte základní lak LOBADUR® WS SportPrimer válečkem nebo aplikujte dvě vrstvy nerezovou špachtlí křížem.
2. Nechte zaschnout.
3. Aplikujte vrchní laky LOBADUR® WS SportFinish nebo LOBADUR® WS 2K SportExtreme válečkem.

Doporučené nářadí: Váleček LOBATOOL Universal 100, Váleček LOBATOOL Microfaser 100 -120 Nerezová špachtle LOBATOOL

Spotřeba: Nános válečkem 100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l) 1. nános špachtlí cca 40ml/m² (25m²/l)
2. nános špachtlí cca 20ml/m² (50m²/l)

Doba schnutí: Nejdříve cca po 60 minutách je připravený k přelakování válečkem. Schnutí mezi nátěry cca. 30 minut. Nejdříve po 30 minutách je připravený k přelakování špachtlí. V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách) vyčkejte úplného zaschnutí.

Vhodné vrchní laky k přelakování: LOBADUR® WS SportFinish
LOBADUR® WS 2K SportExtreme

Mezibroušení: U LOBADUR® WS SportPrime neprovádějte mezibroušení. Při dostatečné vrstvě nátěru (nátěr válečkem, málo savý povrch) se může povrch upravit jedno diskovou brusku brusným papírem zrnitosti LOBATOOL P 320. Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty a prach.

Ředidlo: Neředte, základní lak je připraven ke zpracování!

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Revize: 02.08.2007 DK

Překlad: 04.01.2008 LK