

LOBADUR® WS 2K Ultra

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Je vhodný na sportovní povrchy z přírodního linolea a PVC.

Stupeň lesku: extra matný (cca. 10*)
Balení: 5 kg - včetně tvrdidla
Obsah pevných látek: 40 ± 1% po smíchání
Viskozita: 23 ± 1s po smíchání
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vhodný pro PVC- a linoleum s normální a velmi vysokou zátěží.
Vhodný pro sportovní povrchy. Vyhovuje požadavkům normy DIN 18032.
Pro dosažení extramatu u korkových podlahovin ho lze použít do poslední vrstvy při lakování.

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 5 : 1 a řádně znovu protřepejte
- V případě, že budete zpracovávat pouze část z objemu 5 kg, využijte možnosti odměrky na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

Pokyny k nanášení:

1. Vyčistěte podlahu hloubkovým čističem (po té musí být přípravek úplně odstraněn; jinak mohou vzniknout problémy s adhezí)
2. Vytření čistou vodou (neutralizace)
3. Schnutí
4. Naneste jednu vrstvu LOBADUR® WS 2K Ultra válečkem

Hloubkové čištění:

PVC důkladně vyčistíte s LOBACARE® Grundreiniger Spezial nebo LOBACARE® Intensiv Grundreiniger Doba schnutí cca 2 hodiny.	Linoleum důkladně vyčistíte s LOBACARE® Remover / Wachsentrferner Doba schnutí přes noc.
---	---

Doporučené nářadí: Váleček LOBATOOL Microfaser 60 – 80

Spotřeba: Při aplikaci válečkem 60 - 80 g/m²; vydatnost 1kg = 12 - 16 m²

Doba schnutí: Opatrně pochůzný je nátěr po 6 až 8 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo přidávejte ale až po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Die ADR se nejedná o nebezpečný výrobek, tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.
Tvrdidlo ani lak nejsou citlivý na mraz.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK