

LOBADUR® WS TopGel

Speciální mezivrstevní vodní nátěr na bázi polyuretan-akrylátové pryskyřice

Produkt – č. 11455
Stupeň lesku: Odpadá
Balení: 4 kg
Gis kód: W3 / náhradní produkt TRGS 617
Obsah pevných látek: 38 ±1%
Viskozita: Nemá být určena

Oblast použití: LOBADUR® WS TopGel vyplňuje malé spáry <0,3 mm a velké dřevěné póry. Po nanesení se povrch jeví opticky hladký.
LOBADUR® WS TopGel nenahrazuje materiály pro vyplňování spár.

Pokyny na zpracování:

- Materiál dobře protřepejte
- Před posledním nátěrem laku a důkladném mezibroušení naneste pomocí nerezové špachtle konečnou vrstvu.

Pokyny pro nanášení:

1. aplikujte první vrstvu nátěru vybraného vrchního laku LOBADUR® WS.
2. schnutí, mezibroušení
3. LOBADUR® WS TopGel naneste vrstvu pomocí špachtle
4. po uschnutí naneste další vrstvu válečkem – vybraný vrchní lak LOBADUR® WS

Doporuč. nářadí: nerezová špachtle

Spotřeba: Nátěr špachtlí cca. 20 g/m² (50 m²/kg)

Doba schnutí: Nejdříve možné přelakování po cca. 30 minutách.
Při prodloužené době schnutí vyčkejte úplného zaschnutí, až to bude opticky rozpoznatelné.

Vhodné laky k přelakování: Je možná kombinace se všemi vodními laky LOBADUR® WS. !!! Výjimkou je lak LOBADUR® WS EasyFinish lesklý.

Mezibroušení: LOBADUR® WS TopGel se může v průběhu bez mezibroušení přelakovat. Po této době k dosažení dostatečné stvrzení je nutné ještě jedno mezibroušení.

Ředidlo: Neředte, nátěr je připraven ke zpracování!

Skladování a přeprava: +5 až + 25 °C, lze skladovat až 12 měsíců, dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

28.06.2005 DK