

LMS 2

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi na korkové podlahy s extrémní odolností vůči otěru, vynikající elasticitou a vynikající odolností vůči běžným chemikáliím používaných v domácnostech.

Stupeň lesku: Extra matný (ca. 18*)
Balení: Extra matný 5kg, 1kg, - včetně tvrdidla
Obsah pevných látek: 36 ± 1% po smíchání
Viskozita: (Ford.pohárek # 4) 23 ± 1s po smíchání
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vhodný pro korkové podlahoviny s normální až extrémně vysokou zátěží.

Ostatní upozornění:

- Hmotu dobře protřepejte, přidejte tvrdidlo v poměru 10 : 1 a opět řádně protřepejte
- Vždy míchejte pouze komponenty obsažené v jednom balení
- Nevylévejte lak přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL s sáčkem uvnitř
- Po smíchání je lak připraven ke zpracování do 2 hodin.

Pokyny na nanášení:

1. Aplikace základního laku (možno použít alternativně lak LMS 1)
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. Natření povrchu vrstvou laku LMS 2 pomocí válečku
4. Schnutí
5. Mezibroušení
6. Natření povrchu další vrstvou laku LMS 2 pomocí válečku

Pokyny na zpracování:

Korkové podlahy bez povrchové úpravy

Aplikovat 3 až 4 vrstvy tj. min. 400 g/m². Nechat zaschnout jednotlivé vrstvy – ideální přes noc. Mezibrus doporučujeme před poslední vrstvou. V případě mezibrusu mezi 2. a 3. popř. 4 vrstvou docílíme efektnějšího povrchu.

Renovace / přelakování lakovaných korkových podlah

Nejprve odstraníme staré vosky, políše a mastnotu hloubkovým čističem LOBACARE® Remover / Wachsentrainer. Je nezbytné použít jednokotoučovou brusku a zelený a červený pad. Zbytky ošetrujících přípravků musí být úplně odstraněny z povrchu. Podlahu vytřeme čistou vodou a necháme dobře vyschnout. Po uschnutí:

- a) v případě renovace laku LMS 2 provedeme mezibroušení.
- b) v případě renovace / přelakování keramických či jiných laků provedeme nátěr adhezivním lakem LOBADUR WS 2K Contact dle technického listu výrobku bez mezibroušení.

Pak aplikujeme 1-2 vrstvy laku LMS 2 válečkem. Nejprve je ale vhodné provést zkoušku přilnavosti.

Doporučené nářadí: LOBATOOL váleček DeLuxe 120 nebo LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 120

Spotřeba: První vrstva válečkem 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)
Další vrstvy válečkem 80 – 100 g/m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředíte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo přidávejte až po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Tvrdidlo obsahuje Isokyanát, Xi - je dráždivý. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do + 25°C.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK