

LOBADUR® WS 2K Contact

Dvousložkový vodní adhezni základní lak pro dolakování předlakovaných parket bez mezibroušení

Balení: kombinované balení – 0,5 kg hmota a 0,25 kg tvrdidlo
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vodní adhezni základní lak pro dolakování nově položených lakovaných, předlakovaných parket **bez mezibroušení.**

Vhodný pro dodatečné dosažení nových povrchových vlastností, jako je ochrana hran lamel, změny stupně lesku, protiskluz podle DIN 18032 nebo BGR 181, ochrana proti žloutnutí světlého dřeva s přidáním LOBADUR® WS UV Protect

Ostatní upozornění:

- Protřeste hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 2 : 1 a vše smíchejte protřepáním
- Po smíchání směs spotřebujte během 2 hodin
- Kvůli možnosti vzniku přetlaku, neskládá se již smíchaný materiál v uzavřených obalech

Pokyny na zpracování pro UV-lakované, předlakované parkety:

1. Z materiálu (parket) lakovaných už z výroby důkladně odstraňte prach a všechny nečistoty.
2. Naneste jednu vrstvu laku LOBADUR® WS 2K Contact pomocí nerezové špachtle
3. Po bezadhezním schnutí (cca 2 hodiny) naneste některý z dvousložkových vodních vrchních laků LOBADUR® WS 2K
4. Kvůli různým druhům možných povrchů je nezbytné provést zkoušku přilnavosti nebo vhodnost použití konzultovat s LOBA technickým oddělením.

Doporučené nářadí: Nerezová špachtle LOBATool Flächenspachtel

Spotřeba: Cca 20 g/m²; vydatnost 1 kg = 50 m²; 1 kombinované balení vystačí cca na 35m²

Doba schnutí: Předlakování je možné nejdříve po 2 hodinách (předpokládá se neadhezni schnutí), avšak nejpозději do 24 hodin.

Ředidlo: Neředte, základní lak je již připraven ke zpracování.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do +25°C. Tvrdidlo obsahuje Izokyanát, Xi dráždivý ADR/RID-GGVS/E: Třída 3 F1

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Připraven firmou LOBA:

22.02.2006 DK