

LOBADUR® WS 2K Duo

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Matná varianta se blíží vzhledu olejovaných podlah. Dodává dřevu přirozený vzhled.

Stupeň lesku: matný (cca. 18°), polomatný (cca. 30°), protiskluzový (R 9 dle BGR 181)
Balení: matný 5kg, 2,5kg, 1kg, polomatný 5kg, protiskluzový 5kg – včetně tvrdidla
Obsah pevných látek: 36 ± 1% po smíchání
Viskozita: 23 ± 1s po smíchání
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží. Dle Ö-Normy C 2354 je zařazen do nejvyšší třídy odolnosti C. LOBADUR® WS 2K Duo Antislip dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R 9 dle BGR 181 a DIN 51130 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např. školy, školky, obchody). LOBADUR® WS 2K Duo matný dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R 11 dle BGR 181 a DIN 51130 pouze v případě přidání přípravku LOBATool R 11 Pulver (dle technických informací LOBATool R 11 Pulver).

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 10 : 1 a řádně znovu protřepejte
- V případě, že budete zpracovávat pouze část z objemu 5 kg, využijte možnosti odměrky na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATool se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

Pokyny k nanášení:

1. Aplikujte základní nátěr
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. LOBADUR® WS 2K Duo aplikujte válečkem (pro R9 LOBADUR® WS 2K Duo Antislip rovněž aplikujte válečkem)
4. Schnutí
5. Mezibroušení
6. Druhá vrstva LOBADUR® WS 2K Duo - aplikace válečkem (pro R9 LOBADUR® WS 2K Duo Antislip rovněž aplikujte válečkem)

Doporučené základní laky:	Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny): • LOBADUR® HS GlobaSeal • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® PrimaSeal (rozpoštědlový)	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran: • LOBADUR® HS GlobaSeal • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® WS EasyPrime • LOBADUR® WS EasyStart
----------------------------------	---	--

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Microfaser 100 – 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 ml/m² až 120 ml/m²; vydatnost 1l = 8 - 10 m²
Druhý nátěr LOBADUR® WS 2K Duo Antislip válečkem 80 až 100 ml/m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo přidávejte ale až po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek, tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý. Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do +25°C.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK