

LOBADUR® WS 2K Supra

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru, velkou elasticitou a s vynikající odolností vůči chemikáliím. Nejodolnější a nejlepší lak z řady LOBADUR.

Stupeň lesku: polomatiný (cca. 30*)
Balení: 5 kg, 2,5 kg, 1 kg, včetně tvrdidla
Obsah pevných látek: 37 ± 1% po smíchání
Viskozita: 23 ± 1s po smíchání
(Fordův pohárek # 4)
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží. V případě přidání přípravku LOBATOOL R 11 Pulver (dle technických informací LOBATOOL R 11 Pulver) dosahuje LOBADUR® WS 2K Supra zvýšené protiskluzové třídy R 11 dle BGR 181 a DIN 51130 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např. školy, školky, obchody).

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 10 : 1 a řádně znovu protřepejte
- V případě, že budete zpracovávat pouze část z objemu 5 kg, využijte možnosti odměrky na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

Pokyny k nanášení:

1. Aplikujte základní nátěr
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. LOBADUR® WS 2K Supra aplikujte válečkem
4. Schnutí
5. Mezibroušení
6. Druhá vrstva LOBADUR® WS 2K Supra - aplikace válečkem

Doporučené základní laky:	Se schopností "zapečetit" taniny (pro tropické dřeviny): • LOBADUR® HS GlobaSeal • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® PrimaSeal (rozpoštědlový)	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran: • LOBADUR® HS GlobaSeal • LOBADUR® WS Exotengrund • LOBADUR® WS EasyPrime • LOBADUR® WS EasyStart
----------------------------------	--	--

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Micro 100 - 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 ml/m² až 120 ml/m²; vydatnost 1l = 8 - 10 m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.

Skladování a přeprava: Lak a tvrdidlo jsou odolné vůči mrazu. V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek, tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

02.06.2005 DK