

LOBASOL® HS 2K Impact Oil

Dvousložkový podlahový olej bez rozpouštědel na bázi rostlinných olejů pro základní impregnaci dřevěných podlah.

Balení: 1 kg, 2,5 kg
GIS kód: Ö 10

Oblast použití: Dvousložkový podlahový olej bez rozpouštědel na bázi rostlinných olejů pro základní impregnaci dřevěných podlah s docílením matného a přírodního vzhledu. Po přidání tvrdidla do hmoty je dosaženo rychlého schnutí. LOBASOL® HS 2K Impact Oil aplikovaný špachtlí nebo válečkem poskytuje matný a přírodní vzhled. LOBASOL® HS 2K Impact Oil dosahuje zvýšené protisklizové třídy R9 dle BGR 181 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např. školy, školky, obchody).

Pokyny na zpracování: ***Zaktivnění oleje***
Před aplikací zajistěte, aby produkt měl pokojovou teplotu. Přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a dobře promíchejte.
Po smíchání hmoty s tvrdidlem zpracujte olej během 2 hodin.

Pro normální zátěž

Parketový povrch musí být suchý, dobře zbroušený a zbavený oleje, tuku, vosku a brusného prachu. Naneste nerezovou špachtlí jednu vrstvu LOBASOL® HS 2K Impact Oil. Ihned odstraňte přebytky hnědým padem a nechte chvíli zaschnout. Za chvíli naneste druhou vrstvu a ihned odstraňte přebytky hnědým padem a nechte uschnout přes noc.
Místo dvou vrstev oleje nanášených špachtlí můžete nanést pouze jednu vrstvu oleje válečkem Microfaser 60 - 80. Počkejte 1 hodinu po aplikaci, a pak odstraňte přebytky hnědým padem a nechte nátěr uschnout přes noc.

Pro vysokou zátěž

Parketový povrch musí být suchý, dobře zbroušený a zbavený oleje, tuku, vosku a brusného prachu. Naneste nerezovou špachtlí jednu vrstvu LOBASOL® HS 2K Impact Oil. Ihned odstraňte přebytky hnědým padem a nechte nátěr uschnout přes noc. Pak naneste nerezovou špachtlí druhou vrstvu oleje LOBASOL® HS 2K Impact Oil a ihned odstraňte přebytky hnědým padem a nechte uschnout přes noc.

Upozornění

Ujistěte se, že jste důkladně odstranili všechny přebytky.
U některých exotických dřevin může doba schnutí trvat déle.

Obsah: Modifikované rostlinné oleje, bezolovnatá sušidla, alifatický polyizokyanát

Spotřeba: 30 - 60 g/ m² v závislosti na absorpčních vlastnostech podkladu

Doba schnutí: Pochůzný je po 12 hodinách.
Lehce zatížitelný je po 24 hodinách.
Plná zátěž je možná po 10 dnech.

Ředidlo: Neředte, produkt je již připraven ke zpracování.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL®**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepracovaný firmou LOBA:

9.8.2007